



# SERICOLOR ITALIA

## PRODOTTI PER SERIGRAFIA

Via P. Togliatti, 1/d - 70051 Barletta (BA) - ITALY

tel. e fax 0883.521428 - [www.sericoloritalia.com](http://www.sericoloritalia.com) - [info@sericoloritalia.com](mailto:info@sericoloritalia.com)

## INFORMAZIONI TECNICHE

PRODOTTI A BASE ACQUOSA

### COPRENTE 87

- **DESCRIZIONE:** Il Coprente 87 è un prodotto pronto all'uso ideale per la stampa serigrafica a quadro o a cilindro su tessuti scuri o neri, anche bagnato su bagnato.
- **ADATTO PER:** Stampa su cotone, felpe, fibre naturali o miste.
- **MODALITA' DI STAMPA:** Stampabile bagnato su bagnato.
- **PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:** Aggiungere alla Coprente 87 [Pigmenti Rainbow](#) per sistemi acquosi nel dosaggio da 40 gr/Kg. a 100 gr/Kg. (dal 4% al 10% circa), a seconda della tonalità desiderata.
- **ADDITIVI:** Durante la stagione estiva, per evitare eventuali occlusioni del quadro da stampa, è possibile aggiungere [Ritardante 410](#) nella percentuale massima del 5%. Per addensare ulteriormente il prodotto, è possibile aggiungere 1 -2% di [Addensante 205](#). Per migliorare la resistenza al lavaggio è possibile aggiungere [Reticolante 161](#) nella misura dell'1 - 2%.
- **QUADRO DA STAMPA:** Nella stampa serigrafica piana utilizzare tessuti da 34 a 90 fili per centimetro.
- **PULIZIA:** Lavare il telaio od il cilindro con acqua fredda subito dopo l'uso.
- **POLIMERIZZAZIONE:** Polimerizzare in forni a tunnel a 130° per 2 - 3 minuti, per ottenere ottime resistenze al lavaggio domestico ed allo sfregamento ad umido.
- **PRODOTTI AUSILIARI:** [Ritardante 410](#) - [Addensante 205](#) - [Reticolante 161](#).
- **CONFEZIONAMENTO:** Barattoli da 1 kg., Secchi da 5 kg. e 20 kg.
- **AVVERTENZE:** I dati riportati nella presente scheda tecnica sono stati trascritti nel rispetto della vigente normativa; essa però, può cambiare da Paese a Paese. E' opportuno pertanto contattare il Servizio Tecnico della SERICOLOR ITALIA per eventuali aggiornamenti in materia. Per l'utilizzo corretto dei nostri Prodotti, è fatto obbligo all'Utilizzatore finale di testare, con delle prove di stampa preventive, il metodo di applicazione e gli accorgimenti più corretti ed idonei per ottenere i migliori risultati. La SERICOLOR ITALIA, pertanto non assume alcuna responsabilità, diretta od indiretta, nei confronti di terzi, relativa ad uso proprio od improprio dei prodotti dei risultati, di stampa, dello stoccaggio e dello smaltimento dei residui di lavorazione dei Prodotti stessi descritti nei nostri Bollettini Tecnici. Il contenuto della presente scheda tecnica può variare senza alcun preavviso.